



Informaciones técnicas

Composición y aspecto :

Masilla en polvo a base de productos seleccionados de cantera y resinas.

Soportes :

TM-4 se utiliza en interior sobre soportes nuevos y en renovación: pinturas viejas, gotelé plastificado, yeso, cartón yeso, mortero de cemento, placas de hormigón, bloque de cemento, ladrillo cerámico y placas de yeso.

Recubrimiento :

TM-4 se puede recubrir con cualquier otra masilla de acabado de la gama Toupret, con revestimientos y pinturas (incluso epoxi y poliuretano).

Contraindicaciones :

No aplicar TM-4 sobre soportes de poliestireno, sobre papel pintado ni en exteriores.

Documentos a consultar :	Higiene y Seguridad :
DTU 59.1 y DTU 59.4	No requiere etiquetado de peligrosidad
Granulometría :	Limpieza de las herramientas :
Corriente	Con agua
pH :	Tiempo de secado :
Neutro	De 12 a 24 h. según el espesor y las condiciones de la obra.
Color :	Clasificación:
Blanco	Conforme a la norma AFNOR N F T 36005 Familia III Clase 2:
Tiempo de utilización :	Masilla interior de pintura en fase acuosa.
4 h. aproximadamente.	Presentación :
Adherencia :	Sacos de 5 y 15 kg.
Conforme a la norma NFT 30 608	Conservación :
Reacción al fuego :	1 año en envase de origen cerrado, almacenado en lugar seco.
MO	

TM-4
masilla de renovación

interior

Informaciones Generales :

TM-4 es una masilla para trabajos de renovación en interior.

Ventajas / Cualidades :

- > Gran adherencia
- > Fresco sobre fresco
- > Gran capacidad de relleno
- > Lijado fácil

Puesta en obra

Preparación de los soportes :

Conforme a los DTU 59.1 y DTU 59.4. El soporte debe estar duro, cohesivo, limpio, sano y seco. Se aconseja no aplicar a temperaturas inferiores a + 8° C, con un grado de humedad superior al 65% HR, en una atmósfera que produzca condensaciones, ni sobre soportes sobrecalentados.

Punto de amasado :

Con consistencia homogénea: 40% de agua (es decir 0,4 l. por kg. de polvo).

Preparación de la masilla :

Verter el polvo en agua. Mezclar hasta la obtención de una pasta homogénea de consistencia espesa. Utilizable de inmediato.

Espesor de aplicación :

Hasta 3 mm.

Consumo :

De 300 gr. a 2 Kg./m² por capa según los soportes.

Aplicación :

La aplicación del TM-4 se hace con llana o espátula.

Tiempo de recubrimiento :

Una vez completamente seco.



El objetivo de la presente ficha técnica es el de informar a nuestros clientes de las propiedades de nuestro producto. Las informaciones que figuran sobre la misma, están basadas en nuestra experiencia actual y las pruebas efectuadas con todo rigor y objetividad, teniendo en cuenta las normas de utilización del D.T.U. en vigor. Debido a la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes informarse a través de nuestro servicio técnico, antes de comenzar una obra y verificar que la presente ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier otra anterior relativa al mismo producto.